

S955 OB E A FO SRC



DESCRIZIONE	NORMA EN ISO 20347:2007	RISULTATO	REQUISITO
TOMAIO: Microfibra	5.4.6 Permeabilità al vapore acqueo Coefficiente di permeabilità	2,5 mg/cm ² h 22,9 mg/cm ²	≥ 0,8 mg/cm ² h ≥ 15,0 mg/cm ²
FODERA ANTERIORE: traspirante, antibatterica, resistente all'abrasione	5.5.1 Resistenza allo strappo 5.5.2 Resistenza all'abrasione (secco) Resistenza all'abrasione (bagnato) 5.5.3 Permeabilità al vapore acqueo Coefficiente di permeabilità	43 N No fori No fori 4,3 mg/cm ² h 35,3 mg/cm ²	≥ 15 N 51.200 cicli 25.600 cicli ≥ 2,0 mg/(cm ² h) ≥ 20,0 mg/cm ²
SOTTOPIEDE: Removibile, anatomico, antistatico	5.7.4.1 Resistenza all'abrasione (secco) Resistenza all'abrasione (bagnato)	No fori No fori	
SUOLA: PU 1D antiscivolo SRC	5.8.3 Resistenza all'abrasione 5.3.5.2 Resistenza allo scivolamento su ceramica con detergente Piatto Inclinata 5.3.5.3 Resistenza allo scivolamento su acciaio con glicerina Piatto Inclinata	194 mm ³ 0,44 0,40 0,20 0,15	≤ 250 mm ³ ≥ 0,32 ≥ 0,28 ≥ 0,18 ≥ 0,13

MISURE DISPONIBILI:
34-42